Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME DW

Die ausgesprochen langlebige Membran für anspruchsvolle Anwendungen und extreme Witterungsbedingungen auf flachgeneigten Steildächern ≥ 5 ° oder Tonnendächern



Extrem robust und beständig

- Ausgesprochen lange Lebensdauer bei sämtlichen klimatischen Bedingungen
- Dauerhaft UV-resistent bei äußerst hoher Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Kompressionsbeständig und Durchsturtzsicher nach DIN 4426

Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet

Notdachtauglich

Komplettes System für einen langfristigen Schutz beim Einbauen auf der Baustelle

Kombinierbar

Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschließlich Bitumen)

Regulierend

Diffusionsoffen bei gleichzeitiger Wasser- und Schlagregendichtheit

Ausführung	Mit Selbstklebestreifen
Flächengewicht pro m^2	380 g
Rollenlänge	26 m
Rollenbreite	2,5 m
Fläche	65 m^2
Anzahl Rollen pro Palette	45 STK
Werkstoff	Polyester-Vlies
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Dicke	0,6 mm
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	24 Monate
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,06 m/nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	288 N

CL01_1001030112, Rev: 0.314, Stand: 02. 09. 2026

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	345 N
Zugkraft längs bei 50 mm	520 N
Zugkraft quer bei 50 mm	470 N
Dehnfähigkeit/Bedingung	32 %/nach DIN EN 12311-1
Kaltbiegetemperatur max./ Bedingung	-30 °C/nach EN 1109
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	60 °C

Art.-Nr. 0681 001 150
VE: 65

Details/Anwendung

- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Geeignet für den Einsatz im Hochgebirge
- Für belüftete und unbelüftete Dächerkonstruktionen
- Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparrendämmung
- Zwischensparrendämmung
- Unter Photovoltaik-Paneelen

Leistungsnachweis

ETA-16/0986

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.

dataholz.eu

UDB
USB

Technische Universität Berlin

ETA

Geprüfte Schlagregendichtigkeit

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
* **Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Eckstück	**0681 001 165**
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS 310 ml	**0893 700 130**
Kleber STAMCOLL N55 1.9 l	**0893 700 131**
Kleber STAMCOLL N55 5 l	**0893 700 132**

CL01_1001030112, Rev: 0.314, Stand: 02. 09. 2026