Kleber STAMCOLL N55

Zum Verkleben von Stamisol-Überlappungen und den Anschluss an Dach und Fassade



Chemische Basis	Nitrilkautschuk
Farbe	Transparent
Durchhärtungsgeschwindigkeit	0 m/s
Aushärtezeit min.	3 d
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5°C
Beständigkeit gegen	Weichmacher, Öl, Benzin, Verdünnte Säuren und Laugen

Inhalt	Art.-Nr.	VE
1,9 l	**0893 700 131**	1/4
5 l	**0893 700 132**	1

Details/Anwendung

Einkomponentiger Kontaktklebstoff für die Klebung von Weich-PVC-Folien untereinander sowie auf mineralische Untergründe, Holz, Spanplatten und andere Materialien. Stamcoll N55 zeichnet sich durch hohe Weichmacherbeständigkeit aus.



Anleitung

Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. lebstoff dünn und gleichmässig auf beide zu klebenden Teile auftragen. Nach einer Ablüftezeit von ca. 8-10 Minuten passgerecht zusammengeben und kurz, aber kräftig pressen bzw. anreiben. Die Klebung muss innerhalb der offenen Zeit erfolgen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html

CL01_3010230204, Rev: 0.737, Stand: 30. 07. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Applikationsflasche STAMCOLL N55 Kunststoff	**0892 700 133**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen