Vorlegeband Schaumgummi

- Komprimierbar
- Verhindert Dreipunkthaftung
- Sehr feine, regelmäßige und völlig geschlossene Zellstruktur



Farbe	Schwarz
Zugfestigkeit min.	600 kPa
Zugfestigkeit Bedingung	nach DIN 53571
Rohdichte	45 kg/m³
Stauchhärte	50 kPa
Bruchdehnung min.	150 %
Breite	6 mm
UV-Beständigkeit	Ja
Temperaturbeständigkeit min.	-30 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Rollenlänge	10 m

Art.-Nr. 0875 606 03
VE: 50

CL01_3004021202, Rev: 0.291, Stand: 30. 07. 2026