Trockengleitspray PTFE

Trockenschmierend, Schmutz und Staub werden nicht angezogen

Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit
Bietet langanhaltenden Schutz gegen Verschleiß

Filmstärke von 10 µm
Einsatz auch bei kleinsten Toleranzen in der Feinmechanik möglich

Sehr hohe Beständigkeit
- Temperaturbeständig von –180°C bis +260°C (temporär)
- Dauerhaft beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen

Mineralölfrei

Silikonfrei



Chemische Basis	Polytetrafluorethylen
Farbe	Milchig-transparent (Schutzfilm)
Dichte	0,6 g/cm³
Geruch/Duft	Charakteristisch
Temperatureinsatzbereich min.	-180 °C
Temperatureinsatzbereich max.	260 °C
Siedepunkt	-44 °C
VOC Gehalt (CH)	588,66 g/l
Silikonfrei	Ja
Säurefrei	Ja
Harzfrei	Ja
Mineralölfrei	Ja
AOX-frei	Ja
Inhalt	300 ml
Gebinde	Aerosoldose
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr. 0893 550
VE: 1 / 6

Details/Anwendung

Transparenter, nicht schmutzender Trockenschmierstoff für leichte bis mittlere Belastungen.
Zur Trockenschmierung von Gleitstellen geeignet. Bei geringer und mittlerer Belastung einsetzbar für Metalle, Kunststoff, Gummi etc. Optimal geeignet für Schiebedach- und Sitzschienen, Türangeln und Schlösser, Schiebetüren, Kippfenstermechanismen, Fensterverschlüsse, Möbelscharniere, Schubfächer, Laufschienen, Kugellager, Elektroschalter etc. Bei sparsamen Auftrag auch als Trennmittel geeignet.

CL01_3008090101, Rev: 0.462, Stand: 21. 08. 2026

Anleitung

Vor jedem Gebrauch kurz schütteln. Gleit- oder Trennstellen dünn einsprühen und trocknen lassen Trockenzeit bei dünnem Auftrag: ca. 1 – 2 min Trockenzeit bei stärkerem Auftrag: ca. 5 min

Hinweis

Raucher müssen nach Gebrauch die Hände waschen. Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann gesundheitliche Störungen verursachen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3008090101, Rev: 0.462, Stand: 21. 08. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen