Korrosionsschutzlack Zink 300



Schützt dauerhaft vor Korrosion

- Sehr guter Korrosionsschutz
- Schnelle Trocknung
- Optik: Feuerverzinkt

Überlackierbar

- Lacke auf Basis PVC, Acrylate (lösemittelhaltig oder wässrig) sind geeignet.
- Keine Überlackierung mit Alkydharzen (Kunstharzlacken) im Zusammenhang mit feuerverzinkten Untergründen!

Inhalt	500 ml
Inhaltsgewicht	1045 g
Chemische Basis	Gebundener metallischer Zinkstaub
Farbe	Silberfarben
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C
Verarbeitungstemperatur min./max.	-25 bis 40 °C
Durchtrocknung max.	3 d
Durchtrocknung min.	2 d
Trockenzeit	15 min
Zinkanteil im Lack	65 %
Zinkgehalt im Trockenfilm	91 %
Zinkreinheitsgrad	99 %
Dichte	2,09 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C
Temperaturbeständigkeit max.	300 °C
Grifffestigkeit min.	45 min
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0892 200
VE: 1 / 6

Details/Anwendung

Stahlbau, Schiffsbau, Schmieden, Schlossereien und Fahrzeugbau.
Zink 300 ist zum Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Flächen und Schweißnähten geeignet.
Es ist keine Zinkstaubgrundierung für den schweren Korrosionsschutz.

Anleitung

Der Untergrund muss gereinigt, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Schichtdicke des Ausbesserungsfilms sollte dem 1,5-fachen der Feuerverzinkung entsprechen. Des Weiteren sollte der Ausbesserungsanstrich die Feuerverzinkung um mind. 1 cm überlappen. Verbrauch: ca. 250–350 g/m pro Anstrich.

CL01_3006080101, Rev: 0.384, Stand: 10. 10. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006080101, Rev: 0.384, Stand: 10. 10. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen