Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 170 SK



Die einfache Dachunterspannbahn mit erhöhtem Flächengewicht und 2 integrierten Spezialklebestreifen.

Atmungsaktive, rutschfeste und hochreißfeste synthetische Membran, bestehend aus drei thermisch versiegelten Schichten

Zusammensetzung

- Deckschicht: Polypropylen-Vliesgewebe (PP), rutschfest, wasserabweisend und UV-stabilisiert
- Mittelschicht: Mikroporöse Membran, die Dampfdiffusion ermöglicht, wasserdicht
- Untere Schicht: Polypropylen-Vliesgewebe (PP)

Windbeständigkeit

- Keine Wärmeausbreitung
- Energiesparend

Wasserdicht

Die Wärmedämmung ist vor versehentlichem Eindringen von Wasser und atmosphärischen Substanzen geschützt, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten

Atmungsaktiv

- Stark wasserdampfdurchlässig
- Leitet überschüssige Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses ab
- Keine Kondenswasserbildung in der Wärmedämmung, wenn sie in Verbindung mit einer Dampfbremse im Inneren des Hauses verwendet wird

Version 2SK

- Doppelseitiges Klebeband, das im Überlappungsbereich für eine optimale hermetische Versiegelung integriert ist
- Keine zusätzlichen Klebebänder zum Abdichten der Fugen erforderlich

1m Breite als Anfangsbahn im Traufenbereich

3m Breite optimal für die Vorfertigung im Werk

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 für die Ausführung „Regensicheres Unterdach!“.
Unterdeckbahn UD Type I gem. ÖNORM B 3661-2:2026

Flächengewicht pro m^2	170 g
Rollenlänge	50 m
Werkstoff	PP - Polypropylen
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C

CL01_1001030115, Rev: 0.234, Stand: 11. 05. 2026

Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,02 m/nach EN ISO 12572
Widerstand gegen Wasser-durchgang	W1
Widerstand gegen Weiter-reißen (längs)	190 N
Widerstand gegen Weiter-reißen (quer)	230 N
Zugkraft längs bei 50 mm	330 N
Zugkraft quer bei 50 mm	230 N
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Ausführung	Mit zwei Selbstklebestreifen


Rollenbreite	**Fläche**	**Rollengewicht**	**Anzahl Rollen pro Palette**	**UV-Beständigkeit**	**Art.-Nr.**	**VE**
1 m	50 m^2	8,75 kg	30 STK		**0681 001 081**	50
1,5 m	75 m^2	13 kg	20 STK	3 Monate	**0681 001 018**	75
3 m	150 m^2	25,75 kg	30 STK		**0681 001 083**	150


Technische Daten:			
Beschreibung	**Prüfung/Norm**	**Prüfung/Norm**	**Wert**
Flächendichte			170 g/m^2
Zugfestigkeit	EN 12311-1	längs	330 N/5 cm
		quer	230 N/5 cm
Reißdehnung	EN 12311-1	längs	55%
		quer	80%
Nagelreißfestigkeit	EN 12310-1	längs	190 N
		quer	230 N
Wasserdichtheitsklasse	EN 1928 – EN 13111		W1
UV-Beständigkeit			3 Monate
Dampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572		ca. 1000 g/m^2/24 h
Sd-Wert	EN ISO 12572		0,02 m
Wassersäule	EN 20811		>280 cm
Größenstabilität	EN 1107-2		< 2%
Wärmestandfestigkeit	EN 13859-1		von -40 bis +80°C
Klassifizierung des Brandverhaltens	EN 13501-1		E
Kälteflexibilität	EN 1109		-20°C
Dicke			0,62 mm
Rollenbreite			1,5 m
Rollenlänge			50 m
Gesamtfläche der Rolle			75 m^2
Rollengewicht			ca. 13 kg


Details/Anwendung

Die WÜTOP® 170 SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit mikroporöser Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL® -Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.

CL01_1001030115, Rev: 0.234, Stand: 11. 05. 2026







Leistungsnachweis

EN 13859-1/2
Klassifizierung gemäß UNI 11470-2015: Klasse B

baubook dataholz.eu

CE

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.





Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0681 001 018	Hammertacker ST 54	**0714 854**
	Befestigungsband Unterspannbahn EURADOP Breite 19 mm	**0992 700 119**
	Klebedichtband EURASOL MAX Schwarz Breite 60 mm Dicke 0.29 mm	**0992 710 160**
	Dichtungsklebeband EURASOL Thermo HT Breite 60 mm	**0992 720 060**

CL01_1001030115, Rev: 0.234, Stand: 11. 05. 2026