Aktivator

Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen

Der Aktivator beschleunigt die Aushärtegeschwindigkeit von Sekundenklebstoffen und kann entweder vor dem Klebstoffauftrag zur beschleunigten Aushärtung aufgetragen werden oder nach dem Klebevorgang appliziert werden, um überschüssigen Klebstoff sicher auszuhärten und schnell eine berührtrockene Oberfläche sicherzustellen.



Eigenschaften

- Schnelles Abdampfen innerhalb von Sekunden
- Materialunabhängige Beschleunigung der Klebstoffaushärtung

Chemische Basis	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Dichte	0,7 g/cm³
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Transparent
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei Raumtemperatur
Inhalt	150 ml

Art.-Nr. 0893 301 20
VE: 1 / 20

Details/Anwendung

Die beschleunigte Aushärtung von Sekundenklebstoffen wird empfohlen, wenn:

- Prozesssicher im einstelligen Sekundenbereich gearbeitet werden muss
- Inaktive oder poröse Materialien wie Metalle, Holz, Keramiken usw. verwendet werden
- Große Spalte vorliegen, welche die Aushärtezeit verlängern



CL01_3005090301, Rev: 0.422, Stand: 30. 07. 2026

Anleitung

Der Aktivator wird üblicherweise einseitig vor dem Klebstoff aufgetragen.
Bei der Verklebung von porösen Materialien wird empfohlen, den Aktivator auf das poröse Material aufzutragen.
Vor dem Fügen der Teile den Aktivator vollständig abdampfen lassen.
Nach dem Fügen die Teile für 10–15 Sekunden fixieren, um eine sichere Anfangshaftung zu gewährleisten.
Zur Aushärtung von überschüssigem Klebstoff den Aktivator großzügig auf die Klebefuge auftragen und ebenfalls abdampfen lassen.
Die Oberfläche ist nach ca. 10–15 Sekunden berührtrocken.
Die vollständige Durchhärtung ist abhängig von der Klebstoffschichtdicke.

Hinweis

Den Aktivator aus einerEntfernung von ca. 20 cm auf eine der beiden Klebeflächen sprühen. Bei Verwendung auf Kunststoffen wird empfohlen, dieVerträglichkeit an einer unsichtbaren Stelle zu testen. Der Einsatz des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs um ca. 20% gegenüber den Idealwerten reduzieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technisches Datenblatt beachten!

CL01_3005090301, Rev: 0.422, Stand: 30. 07. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen