Schutzgasschweißdraht Böhler WEARmig Dur 600 Massiv - Draht

WEARmig Dur 600 (vormals UTP A DUR 600) wird universell für das MAG Auftragsschweißen an Bauteilen verwendet, die starker Schlag- und mittlerer Abrasionsbeanspruchung ausgesetzt sind.
Das Schweißgut ist trotz hoher Härte zäh, rissfest und schnitthaltig. Bearbeitung durch Schleifen möglich. Härte des reinen Schweißgutes: unbehandelt 54 – 60 HRC weichgeglüht 800 °C ca. 250 HB gehärtet 1000 °C / Öl ca. 62 HRC Erste Lage auf unleg. Stahl ca. 53 HRC



Drahtdurchmesser (Ø)	1,2 mm
Spulenart	Metallspule B300
Dehnung längs min.	0 %
Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.	0 MPa
Zugfestigkeit min.	0 MPa

Art.-Nr. 9501 038 284
VE: 1

Details/Anwendung

Hauptanwendungsgebiete sind Anlagen in Steinbrüchen, Gesteinsaufbereitung, Bergbau, Stahlwerke, Zementwerke sowie Schnitt- und Umformwerkzeuge für die Automobilindustrie.

CL01_70010301109, Rev: 0.31, Stand: 10. 10. 2026