Riss- und Putzacryl

Körnige Struktur



- Schnell regenfest
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Anstrichverträglich
- Nach Aushärtung überstreichbar mit den meisten auf dem Markt befindlichen Farben
- Unausgehärteter Dichtstoff kann mit Wasser entfernt werden

Inhalt	310 ml
Fungizide Ausstattung	Nein
Farbe	Weiß
Chemische Basis	Acrylat
Dichte	1,65 g/cm³
Dauerbewegungsaufnahme	12,5 %
Geruch/Duft	Neutral
Durchhärtungsgeschwindigkeit	2 mm/d
Durch-/Aushärtungsbedingung	23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend
Hautbildezeit min.	15 min
Hautbildezeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Härte nach Shore A	12
Temperaturbeständigkeit min./max.	-25 bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Überstreichbar/Überlackierbar	Bedingt, Vorversuche erforderlich
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ	3711
Vorbehandlung Untergrund erforderlich	Auf saugenden oder porösen Untergründen
UV-Beständigkeit	Gut
Anstrichverträglichkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5 °C bis 35 °C

Art.-Nr. 0892 173
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Für die Reparatur und Ausbesserung von Beschädigungen und Rissen in Struktur- und Reibeputze im Innen- und Aussenbereich. Gute Haftung auf Putz, Beton, Mauer- und Ziegelwerken, elox. Aluminium, Gips, Hart-PVC und Holz.

CL01_3010160106, Rev: 0.201, Stand: 30. 07. 2026

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Poröse Untergründe mit einer verdünnten Acryl-Wasser Mischung im Verhältnis 1:1 bis 1:5 vorbehandeln. Die Dichtmasse kann mit Wasser oder einem neutralen Glättemittel geglättet werden.

Hinweis

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können zu Trockungsverzögerungen führen. Unausgehärteter Dichtstoff nicht dem Regen aussetzen. Unelastische Anstriche können zu Haarrissen führen.

CL01_3010160106, Rev: 0.201, Stand: 30. 07. 2026