Lackspray QUATTRO

Vielseitig einsetzbares, seidenglänzendes Dickschichtlackspray mit hervorragender Deckkraft und Rostschutzeigenschaften.



Korrosionsschutz

- Hohe auftragbare Schichtdicke ohne Läuferbildung gewährleistet 100% Witterungs- und UV-Beständigkeit (Nach mind. 500 Stunden Salzsprühtest kein Flächenrost erkennbar)
- Auf Restrost verwendbar

Grundierung

Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen. Mit fast allen handelsüblichen Lacken überlackierbar.

Lack

- Hohe Deckkraft. Sehr guter Verlauf
- Extrem schnelle Trocknung
- Hohe Elastizität
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Gute Kantendeckung

Lieferung erfolgt mit Fächerdüse

Nebelarmes, ermüdungsfreies und dosierbares Sprühen durch Spezialventil.

Erhältlich in kundenindividuellen RAL- und Sonderfarbtönen

Inhalt	400 ml

Art.-Nr.	0893 390 001	0893 390 002	0893 390 200	0893 390 301	0893 391 003	0893 391 004
VE	1/12	1/12	1/12	1/12	1/6	1/6
Farbe	Rot	Grau	Gelb	Grün	Signalgelb RAL 1003	Goldgelb RAL 1004
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Nitroacrylat	Nitroacrylat	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad			Seidenglanz		Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.					100 °C	100 °C
Dichte	0,7 g/cm³	0,7 g/cm³	0,84 g/cm³	0,84 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung					bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit					10 min	10 min
Sprühabstand min./max.					15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	20 cm	20 cm			15 cm	15 cm
Sprühabstand max.					25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit			bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

CL01_3006110701, Rev: 0.397, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0893 390 001	0893 390 002	0893 390 200	0893 390 301	0893 391 003	0893 391 004
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	60 Monate	60 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.					20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.					20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung					bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei			Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.					20 min	20 min
Ablüftzeit min.	5 min	5 min			3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose			Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung					Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei					Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei					Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 391 006	0893 391 007	0893 391 015	0893 391 018	0893 391 021	0893 391 023
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Maisgelb RAL 1006	Narzissengelb RAL 1007	Hellelfenbein RAL 1015	Zinkgelb RAL 1018	Rapsgelb RAL 1021	Verkehrsgelb RAL 1023
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

Art.-Nr.	0893 391 006	0893 391 007	0893 391 015	0893 391 018	0893 391 021	0893 391 023
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 391 027	0893 391 028	0893 392 000	0893 392 001	0893 392 002	0893 392 004
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Currygelb RAL 1027	Melonengelb RAL 1028	Gelborange RAL 2000	Rotorange RAL 2001	Blutorange RAL 2002	Reinorange RAL 2004
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 392 009	0893 392 011	0893 393 000	0893 393 001	0893 393 002	0893 393 003
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Verkehrsorange RAL 2009	Tieforange RAL 2011	Feuerrot RAL 3000	Signalrot RAL 3001	Karminrot RAL 3002	Rubinrot RAL 3003
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 393 020	0893 394 464	0893 395 002	0893 395 003	0893 395 005	0893 395 009
VE	1/6	1/12	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Verkehrsrot RAL 3020	Gelb	Ultramarinblau RAL 5002	Saphirblau RAL 5003	Signalblau RAL 5005	Azurblau RAL 5009
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz		Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C		100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,84 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C		bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min		10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm		15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm		15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm		25 cm	25 cm	25 cm	25 cm

CL01_3006110701, Rev: 0.397, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0893 393 020	0893 394 464	0893 395 002	0893 395 003	0893 395 005	0893 395 009
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit		bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	60 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C		20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C		20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit		bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min		20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min		3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose		Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse		Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 395 010	0893 395 011	0893 395 012	0893 395 013	0893 395 014	0893 395 015
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Enzianblau RAL 5010	Stahlblau RAL 5011	Lichtblau RAL 5012	Kobaltblau RAL 5013	Taubenblau RAL 5014	Himmelblau RAL 5015
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

CL01_3006110701, Rev: 0.397, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0893 395 010	0893 395 011	0893 395 012	0893 395 013	0893 395 014	0893 395 015
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 395 017	0893 396 001	0893 396 002	0893 396 003	0893 396 005	0893 396 011
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Verkehrsblau RAL 5017	Smaragdgrün RAL 6001	Laubgrün RAL 6002	Olivgrün RAL 6003	Moosgrün RAL 6005	Resedagrün RAL 6011
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

CL01_3006110701, Rev: 0.397, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0893 396 016	0893 396 018	0893 396 027	0893 397 001	0893 397 005	0893 397 011
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Türkisgrün RAL 6016	Gelbgrün RAL 6018	Lichtgrün RAL 6027	Silbergrau RAL 7001	Mausgrau RAL 7005	Eisengrau RAL 7011
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 397 012	0893 397 015	0893 397 016	0893 397 021	0893 397 022	0893 397 024
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Basaltgrau RAL 7012	Schiefergrau RAL 7015	Anthrazitgrau RAL 7016	Schwarzgrau RAL 7021	Umbragrau RAL 7022	Graphitgrau RAL 7024
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm

Art.-Nr.	0893 397 012	0893 397 015	0893 397 016	0893 397 021	0893 397 022	0893 397 024
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 397 030	0893 397 031	0893 397 032	0893 397 033	0893 397 034	0893 397 035
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Steingrau RAL 7030	Blaugrau RAL 7031	Kieselgrau RAL 7032	Zementgrau RAL 7033	Gelbgrau RAL 7034	Lichtgrau RAL 7035
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

CL01_3006110701, Rev: 0.397, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0893 397 030	0893 397 031	0893 397 032	0893 397 033	0893 397 034	0893 397 035
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 397 037	0893 397 038	0893 397 040	0893 397 042	0893 397 043	0893 399 001
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Staubgrau RAL 7037	Achatgrau RAL 7038	Fenstergrau RAL 7040	Verkehrsgrau A RAL 7042	Verkehrsgrau B RAL 7043	Cremeweiß RAL 9001
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 399 002	0893 399 003	0893 399 005	0893 399 006	0893 399 010	0893 399 011
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Grauweiß RAL 9002	Signalweiß RAL 9003	Tiefschwarz RAL 9005	Weißaluminium RAL 9006	Reinweiß RAL 9010	Graphitschwarz RAL 9011
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 399 018	0893 390 245	0893 390 444	0893 391 286	0893 391 569	0893 390 281
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Papyrusweiß RAL 9018	Fendt-Grau LM 0245	Chassis-Grau IC 444	Caterpillar-Gelb YJ38 FV 1286	Volvo Baumaschinen-Gelb FV 1569	Caterpillar-Gelb BMS 0281
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm

Art.-Nr.	0893 399 018	0893 390 245	0893 390 444	0893 391 286	0893 391 569	0893 390 281
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 391 130	0893 391 395	0893 391 446	0893 391 656	0893 392 312	0893 397 328
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Volvo Baumaschinen-Gelb BMS 1130	Liebherr-Gelb Neu BMS 1395	Komatsu-Naturgelb BMS 1446	Caterpillar-Gelb BMS 1656	Hitachi-Orange BMS 2312	Volvo-Baumaschinen Grau BMS 7328
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate


Art.-Nr.	0893 391 130	0893 391 395	0893 391 446	0893 391 656	0893 392 312	0893 397 328
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Art.-Nr.	0893 397 452	0893 397 454	0893 397 350	0893 397 354	0893 399 147
VE	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Farbe	Bomag-Anthrazit BMS 7452	Volvo-Grau SM Neu BMS 7454	Novagrau MB 7350	Argentitgrau DB 7354	Arktikweiß DB 9147
Chemische Basis	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz	Alkydharz
Glanzgrad	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz	Seidenglanz
Temperaturbeständigkeit max.	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Dichte	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³	0,8 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Sprühabstand min./max.	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm	15-25 cm
Sprühabstand min.	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Sprühabstand max.	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Verarbeitungstemperatur Dose min.	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C	20 bis 25 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 10°C bis 35°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
AOX-frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grifffestigkeit min.	20 min	20 min	20 min	20 min	20 min
Ablüftzeit min.	3 min	3 min	3 min	3 min	3 min
Gebinde	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose	Aerosoldose
Ausführung	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse	Fächerdüse
Schwermetallfrei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FCKW (Treibgas) frei	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

CL01_3006110701, Rev: 0.397, Stand: 10. 10. 2026

Details/Anwendung

Universell zum schnellen Grundieren und Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten, Überdachungen, Krananlagen, Geländern, Toren, Schiffsaufbauten, Rohren, Lichtmasten, Transportgestellen, Mulden usw.Untergründe: Ausgehärtete Altlackierung, werksgrundierte Neuteile, blanke Stahlbleche, verzinkte Stahlbleche, handentrostete Oberflächen, Aluminium, lackierfähige Kunststoffe, GFK-Teile, Holz.







Anleitung

Dose vor Gebrauch mind. 2 Minuten schütteln. Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Blattrost und lose Altanstriche entfernen. Sprühabstand 15–25 cm. Bei nicht grundierten bzw. lackierten Oberflächen einen Spritzgang vorlegen und anziehen lassen. Danach flächig, gleichmäßig spritzen (min. 60 µm Trockenschichtdicke).Zum Erhöhen des Glanzgrades um ca. 30% sowie zum Verbessern der Benzinbeständigkeit kann nach 15 Min. Ablüftzeit Glanzeffektspray überlackiert werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Spraydosenaufsatz Spraymaster Mit Schraubklemme	**0891 090**
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen Runddüse	**0891 094**
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen Fächerdüse	**0891 095**
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen Konturdüse	**0891 096**

CL01_3006110701, Rev: 0.397, Stand: 10. 10. 2026